

TURBO DRY KLAR 8000

Сверхбыстрый акриловый лак



СВОЙСТВА

Turbo Dry Klar 8000 сверхбыстрый двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повышенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant), для применения при скоростном локальном ремонте. Рабочая твердость достигается уже через 1 час при 20°C. Обладает высокой степенью глянца, превосходной «глубиной» и коротким сроком полимеризации. Устойчив к появлению царапин. Повышенная стойкость к УФ-излучению и атмосферным осадкам гарантирует высокую эстетику в течение всего срока эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|----------------------|---|
| Химический состав: | Акриловый 2К |
| Цвет: | бесцветный |
| Плотность: | 0.95 кг/л при 20°C |
| Толщина сухого слоя: | 40 - 50 мкм (2 слоя) |
| Расход: | 8.5 м ² /л при 50 мкм |
| Количество слоев: | 2 |
| VOC: | VOC II/В/е лимит * - 840 г/л VOC фактическое - 530 г/л * Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Н 8910: Отвердитель для акрилового лака

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

| | | По объему | По весу |
|---|---------------------|---|--------------------------------------|
| | |  | TURBO DRY KLAR 8000 Н 8910 |
|  | DIN 4/20°C | 13 - 15 s | |
|  | Рабочее время смеси | 30 мин. 20°C | |

НАНЕСЕНИЕ

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
|  |  mm |  bar |  cm |  |  |
|  | 1.2 + 1.3 мм | Учитывайте указания изготовителя оборудования | | 2 | 0 + 5 мин. 20°C |

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

| | | | |
|---|--|--|--|
| |  20°C |  50°C |  Не рекомендуется |
|  | 10 мин. | 3 мин. | |
|  | 10 мин. | 6 мин. | |
|  | 1 ч. | 10 мин. | |

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 5000 или разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

СРОКИ ГОДНОСТИ

TURBO DRY KLAR 8000: 24 месяца/20°C

H 8910: 18 месяцев /20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ регистрации: 000024104.

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.

КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ ПО ВЕСУ: 2+1

| Ilość mieszanki | TURBO DRY KLAR 8000 | H 8910 |
|-----------------|---------------------|--------|
| 0.10 л | 67 г | 33 г |
| 0.15 л | 100 г | 50 г |
| 0.20 л | 134 г | 67 г |
| 0.25 л | 167 г | 83 г |
| 0.30 л | 201 г | 100 г |
| 0.40 л | 268 г | 133 г |
| 0.50 л | 325 г | 166 г |
| 0.75 л | 502 г | 250 г |
| 1.00 л | 669 г | 333 г |