

# CRISTAL KLAR 8200



## Акриловый лак с высохим сухим остатком

### СВОЙСТВА

CRISTAL KLAR 8200 – двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Обладает высокой степенью глянца, превосходной «глубиной» и коротким сроком полимеризации. Повышенная стойкость к УФ-излучению и атмосферным осадкам гарантирует высокую эстетику в течение всего срока эксплуатации. Обладает эффектом «самозатягивания».




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав:	Акриловый 2К
Цвет:	бесцветный
Плотность:	0.985 кг/л при 20°C
Толщина сухого слоя:	50 - 60 мкм (1.5 слоя)
Расход:	10.5 м <sup>2</sup> /л при 50 мкм
Количество слоев:	1.5
VOC:	VOC II/B/d лимит * - 420 г/л VOC фактическое - 415 г/л * Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Н 8900: Отвердитель для акрилового лака VHS


### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

	CRYSTAL KLAR 8200 Н 8900	По объему	По весу
		2	100
1	50		
	DIN 4/20°C	17 - 19 s	
	Рабочее время смеси	45 мин. 20°C	

**НАНЕСЕНИЕ**

	 mm	 bar	 cm		
	1.2 + 1.3 мм	Учитывайте указания изготовителя оборудования		1,5	5 + 10 мин. 20°C

**ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ**

	 20°C	 60°C	  15 + 20 мин.  Короткие волны: Расстояние: 60-80 см Сушка: 10 мин. Придерживаться рекомендаций производителя оборудования
	30 мин.	5 мин.	
	3 ч.	10 мин.	
	10 ч.	30 мин.	

#### **УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.

#### **ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 5000 или разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

#### **СРОКИ ГОДНОСТИ**

CRISTAL KLAR 8200: 24 месяца/20°C

H 8900: 18 месяцев /20°C

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

См. Паспорт безопасности

#### **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

№ регистрации: 000024104.

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.

**КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ ПО ВЕСУ: 2+1**

<b>Количество смеси</b>	<b>CRYSTAL KLAR 8200</b>	<b>H 8900</b>
0.10 л	67 г	33 г
0.15 л	100 г	50 г
0.20 л	134 г	67 г
0.25 л	167 г	83 г
0.30 л	201 г	100 г
0.40 л	268 г	133 г
0.50 л	325 г	166 г
0.75 л	502 г	250 г
1.00 л	669 г	333 г