

## Техническая карта **GRAVIT 630**

### Полиуретановая уплотняющая масса

<b>СВОЙСТВА</b>	
<p>GRAVIT 630 - это однокомпонентный полиуретановый продукт, отверждающийся под воздействием влаги, находящейся в воздухе. Служит для уплотнения соединений листов, мест сварки и спайки. Создает сильное и эластичное покрытие, не дает усадки и не трескается. Полиуретановый герметик GRAVIT 630 имеет очень хорошую адгезию, как к необработанным, так и покрытым лаком листам, а также стекла, бетона, дерева и керамики. Может покрываться любыми лаками и акриловыми грунтами. Устойчив к воде и действию атмосферных факторов. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.</p>	
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>	
<p>GRAVIT 630 рекомендован для герметизации спаиваемых и свариваемых соединений металлических элементов, сточных каналов, окантовки фар, крыши, окон и других элементов кузова автомобиля.</p>	
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	
<p>Очистить от ржавчины. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной.</p>	
<b>ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ</b>	
<p>Отвинтить головку аппликатора. Пробить алюминиевую пломбу. Подрезать конец аппликатора так, чтобы при выдавливании получить нужный диаметр. После выполнения этих действий начать выдавливание с помощью ручного или пневматического пистолета. Для получения оптимального результата рекомендуется применять продукт при температуре от +5 °C до +35 °C.</p>	
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>	
Поверхностная сухость покрытия	40 до 60 мин. при температуре 20°C и влажности воздуха 55%.
Время отверждения при толщине 3-4 мм	24 часа при температуре 20°C и влажности воздуха 55%
<b>ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ</b>	
<p>-30°C до +70°C</p>	
<b>ЛАКИРОВАНИЕ</b>	
<p>В зависимости от толщины нанесенного слоя можно покрывать лаком через 1 -2 часа</p>	

<b>ЦВЕТ</b>	
Черный, серый, белый.	
<b>СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ LZO (VOC)</b>	
VOC II/V/e лимит* = 840г/л	93 г/л
*Для готовой к нанесению смеси согласно с Директивой ЕС 2004/42/СЕ.	
<b>ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	
<b>СРОКИ ПРИГОДНОСТИ</b>	
GRAVIT 630	12 месяцев при 20°C
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	
См. Карта характеристики	
<b>КОММЕНТАРИИ</b>	
Продукт предназначен для профессионального использования.	
<b>ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<p>№ регистрации 000024104</p> <p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.</p>	