

SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY

Техническая Карта

Spectral KLAR 555

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повышенной устойчивостью к царапинам Scratch Resistant (SR)

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ







Spectral KLAR 555	Акриловый лак SR
Spectral H 6115	Отвердитель стандартный, быстрый, медленный, супермедленный
Spectral SOLV 855	Разбавитель для акриловых продуктов стандартный, быстрый, медленный, супермедленный
Spectral PLAST 775	Добавка увеличивающая эластичность
Spectral S-D10	Добавка матирующая
Spectral EXTRA 835	Структурная добавка
Spectral EXTRA 895	Разбавитель для переходов


СВОЙСТВА

- Повышенная устойчивость к царапинам Scratch Resistant (SR)
- Технология HS – высокое содержание нелетучих компонентов
 - Превосходная растекаемость
 - Высокая конечная твердость
 - Повышенная химическая стойкость
- Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе



ОСНОВАНИЯ					
Базовые слои Spectral BASE	Сухая матовая поверхность. По мере необходимости слегка отшлифовать поверхность.				
Базовые слои Spectral WAVE	Сухая матовая поверхность. По мере необходимости слегка отшлифовать поверхность.				
Лак совместим с большинством базовых эмалей на основе воды или растворителя доступных на рынке.					
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ					
		Версия HS		Версия MS	
		По объему	По весу	По объему	По весу
	KLAR 555	2	100	2	100
	H 6115	1	50	1	50
	SOLV 855	-	-	0.2	8
ВЯЗКОСТЬ					
	DIN 4/20°C	17 ÷ 19 сек.		15 ÷ 17 сек.	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ					
Допустимые VOC II/B/e*		840 г/л			
VOC фактическое		500 г/л			
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE					
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ					
Рекомендуется наносить лак при температуре выше 15°C и влажности не более 80%. В таких условиях отвердевший лак можно использовать не раньше, чем через 14 часов.					
ПРИМЕНЕНИЕ					
	Конвенциональный покрасочный пистолет с гравитационной подачей	Сопло	Давление	Расстояние	
		1.2 ÷ 1.4 мм	ВНИМАНИЕ: Следует учесть указания производителя изделия		
	Количество слоев	Версия MS		Версия HS	
		2 ÷ 3		1.5 ÷ 2	
	Толщина отдельного сухого слоя	20 ÷ 25 µm		25 ÷ 30 µm	
	Производительность смеси готовой к применению для получения сухого слоя указанной толщины	8.5 м²/л при 50 µm			
	Срок пригодности смеси при 20°C	H 6115 стандартный		H 6115 быстрый	
		2 часа		30 мин.	
	Перерывы между слоями на испарение	5 ÷ 10 мин.			

ВРЕМЯ ОТВЕРДЕВАНИЯ						
	H 6115 стандартный					
	20°C			60°C		
Пылесухость	35 мин.			5 мин.		
Сухость при касании	4 час.			10 мин.		
Рабочая твердость	14 час.			45 мин.*		
Полная твердость	7 дней			45 мин. + 1 день/20°C		
<p>ВНИМАНИЕ: Время отвердевания относится к температурам отдельных элементов. Сушка лака с использованием отвердителя быстрого действия при повышенной температуре может привести к потере блеска и к необходимости полировки лака. Лак, который отверждается при 60°C, достигает более высокой конечной твердости, чем отверждающийся при 20°C. *готовность к полировке после охлаждения элемента</p>						
СУШКА ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ						
	Расстояние Время в зависимости от вида и мощности излучателя			Соблюдать указания производителя изделия 10 ÷ 25 мин.		
<p>ВНИМАНИЕ: Сушку с помощью излучателя начать не раньше, чем через 10 минут после нанесения последнего слоя.</p>						
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ						
	15 ÷ 20°C	20 ÷ 25°C	25 ÷ 35°C	+ 35°C		
Spectral H 6115	Быстрый	Стандарт	Медленный	Супер медленный		
Spectral SOLV 855	Быстрый	Стандарт	Медленный	Супер медленный		
Spectral PLAST 775 ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ						
<p>Для повышения эластичности лакового покрытия на пластмассовых элементах или для повышения защиты покрытия от ударов камнями (напр. передняя часть кузова, капот) добавлять 10 ÷ 30% (по объему) Spectral PLAST 775 к готовой смеси Spectral KLAR 555* с Spectral H 6115, корректируя соответственно количество растворителя. * указанное количество Spectral PLAST 775 не касается лака с матовым и структурным эффектом</p>						
Spectral S-D10 МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА						
<p>В зависимости от желаемого уровня блеска добавку можно применять в количестве 70 ÷ 100% по объему лака (без отвердителя). Его применение влияет на вязкость смеси, что следует учесть при использовании растворителя. Количество отвердителя добавлять исключительно в пересчете на Spectral KLAR 555.</p>						
Соотношение % по объему			Блеск			
70			Полумат			
100			Мат			
Spectral EXTRA 835 СТРУКТУРНАЯ ДОБАВКА						
Площадь	Эффект Spectral KLAR 555	Запланированное количество смеси	Spectral KLAR 555	Spectral EXTRA 835	Spectral H 6115	Spectral S-D10
Сталь	Структурный мат	1 л	346 г	114 г	229 г	311 г
Гальванизированная		1 л	455 г	---	227 г	318 г

сталь	Полумат					
Алюминий						
Твердые пластмассы	Мат	1 л	400 г	---	200 г	400 г

ВНИМАНИЕ: Для поверхностей из эластичных пластмасс следует добавить около 10% (по объему) Spectral PLAST 775 на смесь готовую к применению с возможными добавками (напр. Spectral S-D10).

Spectral EXTRA 895 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ



Разбавитель для переходов Spectra EXTRA 895 наносится тонким слоем в 1-2 переходах в месте стыка старого лакового покрытия и новонанесенного лака.

Можно использовать два метода применения:

Метод I (рекомендуемый): растворитель для переходов следует наносить тонким слоем немедленно после нанесения каждого слоя бесцветного лака.

Метод II: растворитель для переходов следует наносить тонким слоем немедленно после нанесения последнего слоя бесцветного лака.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Растворитель для акриловых изделий SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухих, прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

Spectral KLAR 555	24 месяца/20°C
Spectral H 6115 стандартный, медленный, супермедленный	18 месяцев/20°C
Spectral H 6115 быстрый	12 месяцев/20°C
Spectral SOLV 855	24 месяца/20°C
Spectral PLAST 775	24 месяца/20°C
Spectral S-D10	24 месяца/20°C
Spectra EXTRA 835	24 месяца/20°C
Spectral EXTRA 895	24 месяца/20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно Карте Характеристики

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ регистрации: 000024104

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЕСОВОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ, ВЕРСИЯ HS
ВНИМАНИЕ!

Для получения лака с соответствующими характеристиками необходимо тщательно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral KLAR 555	Spectral H 6115
0.10 л	67 г	33 г
0.15 л	100 г	50 г
0.20 л	134 г	66 г
0.25 л	167 г	83 г
0.30 л	200 г	100 г
0.40 л	268 г	132 г
0.50 л	334 г	166 г
0.75 л	500 г	250 г
1.00 л	669 г	333 г
2.00 л	1338 г	666 г

ВЕСОВОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ, ВЕРСИЯ MS
ВНИМАНИЕ!

Для получения лака с соответствующими характеристиками необходимо тщательно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral KLAR 555	Spectral H 6115	Spectral SOLV 855
0.10 л	63 г	31 г	5.5 г
0.15 л	94 г	47 г	8 г
0.20 л	125 г	62 г	11 г
0.25 л	156 г	78 г	14 г
0.30 л	188 г	94 г	16 г
0.40 л	250 г	124 г	22 г
0.50 л	313 г	157 г	28 г
0.75 л	469 г	233 г	41 г
1.00 л	626 г	311 г	55 г
2.00 л	1252 г	622 г	110 г